(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 26 mai 2005 (26.05.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/046850 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷:
 B01D 71/02, C01B 13/02, B01J 19/00, 23/00
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/002851

(22) Date de dépôt international:

5 novembre 2004 (05.11.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 0350802 6 novembre 2003 (06.11.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude [FR/FR]; 75, quai d'Orsay, F-75321 Paris Cedex 07 (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : ETCHEGOYEN, Grégory [FR/FR]; 4, allée Jaufré

Rudel, F-87570 Rilhac-Rancon (FR). **CHARTIER**, **Thierry** [FR/FR]; 7, rue de la Colline, F-87220 Feytiat (FR). **DEL GALLO**, Pascal [FR/FR]; 5, rue de la Chapelle Saint Laurent, F-91410 Dourdan (FR).

- (74) Mandataires: CONAN, Philippe etc.; L'AIR LIQUIDE S.A. Direction des Services de la Propriété Industrielle, 75, quai d'Orsay, F-75321 Paris Cedex 07 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ADDITION OF (A) BLOCKING AGENT(S) IN A CERAMIC MEMBRANE FOR BLOCKING CRYSTALLINE GROWTH OF GRAINS DURING ATMOSPHERIC SINTERING

(54) Titre: AJOUT D'AGENT(S) BLOQUANT(S) DANS UNE MEMBRANE CERAMIQUE POUR BLOQUER LA CROIS-SANCE CRISTALLINE DES GRAINS LORS DU FRITTAGE SOUS ATMOSPHERE

(57) Abstract: A composite material (M) comprising: at least 75 % by volume of a mixed electronic conductor compound oxygen anions $O^2(C_1)$ selected from doped ceramic compounds which, at the temperature of use, are present in the form of a crystalline network having ion oxide lattice vacancies and, more particularly, in the form of a cubic phase, a fluorite phase, a perovskite phase, of the aurivillius variety, a Brown - Millerite phase or a pyrochlore phase; and 0.01% - 25% by volume of a compound (C_2) which is different from compound (C_1) , selected from oxide-type ceramic materials, non-oxide type ceramic materials, metals, metal alloys or mixtures of said different types of material; and 0% - 2.5% by volume of a compound (C_3) produced from at least one chemical reaction represented by the equation: $xF_{C1} + yF_{C2} - zF_{C3}$, wherein F_{C1} , F_{C2} and F_{C3} represent the raw formulae of compounds (C_1) , (C_2) and (C_3) and $(C_$

(57) Abrégé: Matériau composite (M) comprenant: au moins 75 % en volume d'un composé conducteur mixte électronique et d'anions oxygène O²-(C₁) choisi parmi les oxydes céramiques dopés qui, à température d'utilisation, sont sous forme d'un réseau cristallin présentant des lacunes en ions oxydes et plus particulièrement sous forme de phase cubique, de phase fluorite, de phase perovskite, de type aurivillius, de phase Brown - Millerite ou de phase pyrochlore; et de 0,01 % à 25 % en volume d'un composé (C₂), différent du composé (C₁), choisi parmi des matériaux céramiques de types oxyde, les matériaux céramiques de type non-oxyde, les métaux, les alliages métalliques ou des mélanges de ces différents types de matériaux; et de 0 % en volume à 2,5 % en volume d'un composé (C₃) produit d'au moins une réaction chimique représentée par l'équation : xFc₁ + yFc₂ -----> zFc₃, équation dans laquelle Fc₁, Fc₂ et Fc₃, représentent les formules brutes respectives des composés (C₁), (C₂) et (C₃) et x, y et z représentent des nombres rationnels supérieurs ou égaux à 0. Procédé pour sa préparation et son utilisation comme matériau conducteur mixte d'un réacteur catalytique membranaire, destiné à être mis en œuvre pour synthétiser du gaz de synthèse par oxydation catalytique du méthane ou du gaz naturel et/ou comme matériau conducteur mixte d'une membrane céramique, destinée à être mise en œuvre pour séparer l'oxygène de l'air.



WO 2005/046850 A1



SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.